



Produktliste Kapton Typ K6338

Polyimid-Folie mit Silikon-Kleber

K6338 ist ein hochtemperaturbeständiges Allzweck-Klebeband. Es wird auch als Maske im Wellenlötverfahren und Reflow-Prozess verwendet. K6338 kann nach der Anwendung sauber und sicher entfernt werden.

Die Bänder sind auf Rollen von 33 Metern Länge in allen Breiten erhältlich. Von diesen Bändern können auch Stanzteile hergestellt werden. Punkte sind in Rollen à 2000 Stück in diversen Grössen bestellbar.

Eigenschaften	Beschreibung	ASTM Wert
Material	Polyimid-Folie	
Haftsystem	Silikon-Kleber	
Trägerdicke	.025 mm	D-1000
Gesamtdicke	.065 mm	D-1000
Klebekraft	3.0 N/CM	D-1000
Zugfestigkeit	50 N/M	D-1000
Isolationsfestigkeit	7 Kv	D-1000
Farbe	Bronze	visual
Dehnung	70 %	D-1000
Hitzebeständigkeit bis	H (180°C)	
Recycling	normaler Abfall	

Folgende Kapton Produkte repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Kapton Polyimide Silicone masking tape K6338 Rollen

Bestell Nr.	Bezeichnung
3088	2mm x 33m
2764	3mm x 33m
2000	4mm x 33m
2085	5mm x 33m
2086	6mm x 33m
2473	6,5mm x 33m
2857	8mm x 33m
2320	9mm x 33m
2631	10mm x 33m
2893	11mm x 33m
2324	12mm x 33m
1947	15mm x 33m
2593	18mm x 33m
2325	19mm x 33m
2368	25mm x 33m
1907	30mm x 33m
1000	38mm x 33m
2560	42mm x 33m
2242	45mm x 33m
1908	50mm x 33m
1909	300mm x 33m

Kapton Polyimide Silicone masking dots K6338 Rollen, 2000 dots/roll

Bestell Nr.	Bezeichnung
2522	4mm x 2000
2523	6mm x 2000
2236	8mm x 2000
3196	9mm x 2000
2284	10mm x 2000
1093	12mm x 2000
2285	14mm x 2000
2288	16mm x 2000
1054	18mm x 2000
1911	20mm x 2000

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich, Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie per Mail.
24.11.2014 is