



Produktliste Koki Lotdraht bleifrei

Die folgenden Legierungen von bleifreiem Lötendraht repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte die von Ihnen benötigte Legierung nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Bleifreie Standard-Elektroniklote mit Flussmittel

S3X-70M

Bleifreie Lotlegierung. Es kann auch durch Lochanordnungen schnell und präzise löten und ist deshalb besonders gut geeignet für Roboterlötanlagen. Sehr hohe Benetzungsgeschwindigkeit. Es ist auch für schlecht benetzbare Materialien wie Nickel oder Messing gut geeignet.

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel	Anteil	Seelen	Halogen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
1043-M70	Sn96.3/Ag3.0/Cu0.7	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	200 g	217-219°C	0.30 mm
1042-M70	Sn96.3/Ag3.0/Cu0.7	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-219°C	0.50 mm
1041-M70	Sn96.3/Ag3.0/Cu0.7	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-219°C	0.60 mm
1040-M70	Sn96.3/Ag3.0/Cu0.7	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-219°C	0.80 mm
1039-M70	Sn96.3/Ag3.0/Cu0.7	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-219°C	1.00 mm
1038-M70	Sn96.3/Ag3.0/Cu0.7	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-219°C	1.20 mm

Bleifreie Spezial-Elektroniklote mit Flussmittel

Bleifreie Lotlegierung. Sehr schnelle und vollständige Benetzung. Minimiert Lot- und Flussmittelspritzer. Anti-Erosions-Legierung, welche die Lebensdauer der Lötspitze erheblich verlängert. Keine Rückstände am LötKolben. Mit verschiedenen anderen Lotlegierungen kompatibel. Geringer Silber-Anteil, sparsam im Verbrauch. Gut geeignet für Roboterlötanlagen.

S03X7Ca-70M

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel	Anteil	Seelen	Halogen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
1850-M70	Sn98.97/Ag0.3/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	200 g	217-227°C	0.30 mm
1849-M70	Sn98.97/Ag0.3/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	0.50 mm
1848-M70	Sn98.97/Ag0.3/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	0.60 mm
1847-M70	Sn98.97/Ag0.3/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	0.80 mm
1846-M70	Sn98.97/Ag0.3/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	1.00 mm
1845-M70	Sn98.97/Ag0.3/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	1.20 mm

S01X7Ca-70M

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel	Anteil	Seelen	Halogen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
1850-M70-01	Sn99.17/Ag0.1/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	200 g	217-227°C	0.30 mm
1849-M70-01	Sn99.17/Ag0.1/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	0.50 mm
1848-M70-01	Sn99.17/Ag0.1/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	0.60 mm
1847-M70-01	Sn99.17/Ag0.1/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	0.80 mm
1846-M70-01	Sn99.17/Ag0.1/Cu0.7/Co0.03	ROL1	3.2%	3-seelig	0.09%	500 g	217-227°C	1.00 mm

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich
Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können Sie per Mail bei uns anfordern.

09.12.2014 is